

3.2. CuZn15

Legierungsbezeichnung	
EN	CuZn15
DIN CEN/TS 13388	CW502L
UNS	C23000

Eigenschaften
<p>CuZn15 hat sehr gute Kaltumformbarkeit und ist gut geeignet für z.B. Münzen, Hämmern, Prägen. Diese Legierung hat eine höhere Festigkeit als reines Kupfer. Sie hat gute Schweiß- und Löteigenschaften sowie eine gute Korrosionsbeständigkeit und ist nicht anfällig für Spannungskorrosion und Entzinkung.</p> <p>CuZn15 wird hauptsächlich in der Schmuck-, Metallwaren- und Uhrenindustrie sowie in der Elektronikindustrie für Installationsteile verwendet.</p>

Chemische Zusammensetzung (Richtwerte) Gewichtsanteil in Prozent		
Cu	85	%
Zn	Rest	%

Hauptanwendungsbereiche
Schmuck- und Metallwaren, Komponenten für die Elektroindustrie.

Mechanische Eigenschaften (EN 1652)						
Zustand	Zugfestigkeit	Streckgrenze Minimum	Dehnung Minimum	Härte	Biegebarkeit 90°	
	Rm	Rp0.2	A50mm	HV *	gw rel. Biegeradius R/T	bw
	MPa	MPa	%	HV	Banddicke ≤ 0.50mm	
R300	300 .. 370	≤ 170 *	16	85 .. 120	0	0
R350	350 .. 420	270 *	8	100 .. 150	0	0
R410	410 .. 490	360 *	3	125 .. 155	0	1
R480	480 .. 560	420 *	1	150 .. 180	1	3
R550	≥ 550	480 *	-	≥ 170	-	-

* nur zur Information

Physikalische Eigenschaften			
Typische Werte im geglähten Zustand bei 20 °C			
Dichte		8.75	g/cm ³
Thermischer Ausdehnungskoeffizient	20 .. 300 °C	18.5	10 ⁻⁶ /K
Spezifische Wärmekapazität		0.377	J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit		159	W/(m·K)
Elektrische Leitfähigkeit	MS/m	21	MS/m
Elektrische Leitfähigkeit	IACS	36	%
Thermischer Koeffizient des elektrischen Widerstands	(0 .. 100 °C)	2.6	10 ⁻³ /K
E-Modul	GPa	122	GPa

Herstellungseigenschaften *	
Kaltumformungseigenschaften	Gut
Zerspanbarkeit (Stufe 20)	Weniger geeignet
Galvanische Eigenschaften	Ausgezeichnet
Feuerverzinnungseigenschaften	Ausgezeichnet
Weichlöten, Hartlöten	Ausgezeichnet
Widerstandsschweißen	Gut
Schutzgasschweißen	Gut
Laserschweißen	Ausreichend

* Für weitere Informationen rufen Sie unseren technischen Dienst an

Aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen innerhalb unseres Produktionsprozesses können die in unserer Broschüre angegebenen Details nicht garantiert werden. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, eine Bestätigung unserer Produktdetails / Spezifikationen einzuholen, bevor Sie sich auf bestimmte Legierungen festlegen.