## 2.2. Cu-HCP



Legierungsbezeichnung		
EN	Cu-HCP	
<b>DIN CEN/TS 13388</b>	CW021A	
UNS	C10300	

Chemische Zusammensetzu Gewichtsanteil in Prozent	ng (Richtwe	rte)
Cu	≥ 99.95	%

≤ 0.004

%

## Eigenschaften

**Cu-HCP** ist ein hochreines, desoxidiertes Kupfer mit einem geringen Restphosphorgehalt. Es hat eine sehr hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit, gute Schweiß- und Löteigenschaften sowie Beständigkeit gegen Wasserstoff. Es hat außerdem ausgezeichnete Warm- und Kaltverformunsgeigenschaften und eine gute Korrosionsbeständigkeit in Wasser und insbesondere an der Atmosphäre (einschließlich Industrieatmosphäre).

## Hauptanwendungsbereiche

**Elektrotechnik:** Hochfrequenzkabel, Unterseekabel, Hohlleiterrohre, Standardmaterial für längsgeschweißte Kabel, Kommutatoren, Anwendungen, die eine hohe Leitfähigkeit erfordern, Rohrbündel, elektrische Leiter, plattierte Produkte, Sammelschienen, Klemmen, Rohre für thermostatische Steuerung

**Industriell**: Anwendungen, die eine gute Hartlötung erfordern, Anwendungen, die eine gute Schweißbarkeit erfordern, Druckbehälter, Kokillenrohre, Extrusionsdosen für die Pulvermetallurgie

## Mechanische Eigenschaften (EN 1652)

Zustand	Zugfestigkeit	Streckgrenze Minimum	Dehnung Minimum	Härte	<b>Biegbarkeit</b> 90°	
	Rm	Rp <sub>0.2</sub>	A <sub>50mm</sub>	HV *	gw rel. Biege	bw radius R/T
	MPa	MPa	%	HV	Banddicke	≤ 0.50mm
R220	220 260	≤ 140 *	33	40 65	0	0
R240	240 300	180	8	65 95	0	0
R290	290 360	250	4	90 110	0	0
R360	≥ 360	320	2	≥ 110	0	0,5

<sup>\*</sup> nur zur Information

<b>Physikalische Eigenschaften</b> Typische Werte im geglühten Zustand bei 20°C			
Dichte		8.92	g/cm³
Thermischer Ausdehnungskoeffizient	20 300 °C	16.9	10 <sup>-6</sup> /K
Spezifische Wärmekapazität		0.385	J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit		385	W/(m·K)
Elektrische Leitfähigkeit	MS/m	57	MS/m
Elektrische Leitfähigkeit	IACS	98	%
Thermischer Koeffizient des elektrischen Widerstands	(0 100 °C)	3.7	10 <sup>-3</sup> /K
E-Modul	GPa	130	GPa

Herstellungseigenschaften *	
Kaltumformungseigenschaften	Ausgezeichnet
Zerspanbarkeit (Stufe 20)	Weniger geeignet
Galvanische Eigenschaften	Ausgezeichnet
Feuerverzinnungseigenschaften	Ausgezeichnet
Weichlöten, Hartlöten	Ausgezeichnet
Widerstandsschweißen (Punkt / Stumpf)	Weniger geeignet / Gut geeignet
Schutzgasschweißen	Ausgezeichnet
Laserschweißen	Ausreichend

<sup>\*</sup> Für weitere Informationen rufen Sie unseren technischen Dienst an

Aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen innerhalb unseres Produktionsprozesses können die in unserer Broschüre angegebenen Details nicht garantiert werden. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, eine Bestätigung unserer Produktdetails / Spezifikationen einzuholen, bevor Sie sich auf bestimmte Legierungen festlegen.

©KME - www.kme.com Page 13